

## Apprêt pour murs et plafonds de niveau V

### Fiches techniques pour approbation

#### DESCRIPTION

L'apprêt pour murs et plafonds de niveau V est un produit de PVAL de haute qualité qui peut être appliqué par pulvérisation ou au rouleau afin d'obtenir un fini de niveau 5. Il permet de faire passer un fini de niveau 4 au niveau 5 sans appliquer d'enduit à la main, et évite ainsi les efforts ardues que nécessite l'application conventionnelle. Ce produit peut être poncé et offre un excellent pouvoir couvrant. L'apprêt de niveau V permet également à la peinture d'être absorbée à la même vitesse sur toute la surface. Il crée un sceau entre la porosité du composé à joints et du papier afin d'offrir une couche de fini uniforme.

#### DONNÉES SUR LE PRODUIT

**COULEUR :** Blanc

**FINI :** Plat

**EMBALLAGE :** Seau de 18,9 L / 5 gal US

#### CONSOMMATION SPÉCIFIQUE CONVENTIONNELLE :

267 pi<sup>2</sup> par gallon à 6 mils humides, application au rouleau ou par pulvérisation.

#### DURÉE DE VIE SUR LES TABLETTES :

Un an lorsque rangé et scellé convenablement.

#### ENTREPOSAGE :

Ranger les produits dans un endroit sec et les protéger des rayons directs du soleil. Ranger à une température entre 4 °C et 49 °C (40 °F et 120 °F)

#### ÉPAISSEUR DE FEUIL RECOMMANDÉE :

Application à 6 mils humides.  
Voir « Technique d'application ».

#### RÉFÉRENCES TECHNIQUES :

Pour de plus amples renseignements concernant l'application et la finition des panneaux de gypse, veuillez consulter :

- ASTM C 840 : Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.
- GA-214 : Publication de la Gypsum Association « Levels of Gypsum Board Finish ».
- GA-216 : Publication de la Gypsum Association « Recommended Specifications for the Application and Finishing of Gypsum Board ».

#### UTILISATION DU PRODUIT

##### PRÉPARATION DU SUBSTRAT POUR LE NOUVEAU GYPSE :

1. La surface doit être propre, sèche, en bon état et traitée convenablement.
2. La surface doit être entièrement sèche avant application.
3. Comme avec la plupart des peintures, le produit doit être laissé pendant 12 heures à la même température que les murs.

##### PRÉPARATION :

1. Le produit est prêt à appliquer, il n'est pas nécessaire de le diluer. Au besoin, il peut tout de même être dilué d'une pinte par seau de cinq gallons.
2. Les murs doivent être secs, sans poussières et prêts à être peints.
3. Appliquer du ruban masque comme pour peindre.
4. Retirer les gros résidus de poussière au bas du mur pour s'assurer qu'ils ne remontent pas sur le mur. Retirer la poussière de papier avant application.
5. Tailles d'embout : 517 - 621
6. Utiliser un filtre de 30 mèches pour le pistolet sans air comprimé et **RETIRER LE FILTRE DU PISTOLET.**

##### APPLICATION AU ROULEAU :

Pour appliquer au rouleau, utiliser un rouleau à grain de 3/8 ou 1/2 pouce. La profondeur de grain sur le rouleau déterminera la texture du mur. Léger ponçage de 150 à 220 facultatif.

##### APPLICATION PAR PULVÉRISATION :

Appliquer avec un pulvérisateur sans air comprimé à 6 mils humides, ne pas dépasser 15 mils humides. Laisser sécher pendant 4 à 6 heures en fonction de l'humidité relative. Un léger ponçage de 150 à 220 est recommandé pour retirer les retombées de poussière et corriger les imperfections. Au lieu de poncer, il est également possible d'appliquer à 6 mils humides, puis d'aplanir au rouleau. Le produit appliqué à 6 mils humides séchera à 3 mils humides. Pour application par pulvérisation, utiliser un pulvérisateur sans air comprimé à débit de 1/2 gallon par minute (3 300 lb/po<sup>2</sup>). Respirateur facultatif, mais recommandé. Nettoyer les outils, l'équipement et la peau à l'eau savonneuse et rincer.

**Conseil :** Le produit devrait être appliqué aux murs d'abord pour éliminer la retombée de poussières de ponçage. Tandis que le mur est humide, pulvériser les plafonds pour que les retombées s'imprègnent dans les matières humides.

#### APPLIQUER LE CACHET D'APPROBATION ET SIGNER

Veuillez examiner  les produits susmentionnés, soumis pour approbation

Date :

Projet :

## Apprêt pour murs et plafonds de niveau V

### Fiches techniques pour approbation

**FS :**

Les fiches signalétiques (FS) sont disponibles sur notre site Web, [www.CertainTeed.com](http://www.CertainTeed.com).

**AVERTISSEMENT :**

La poussière provenant du ponçage peut irriter les yeux, la peau, le nez, la gorge et le système respiratoire. Faire un ponçage humide pour éviter de faire de la poussière. Éviter d'inhaler la poussière ou de la laisser entrer en contact avec les yeux. Le produit contient de la silice.

L'inhalation de poussière de silice peut causer la silicose, une maladie des poumons qui peut être invalidante. Elle est également reconnue par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer des poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de l'abrasion du produit pour l'installation ou la manutention : (1) S'assurer qu'il y a suffisamment d'aération. (2) Porter un masque antipoussières ou, si la poussière risque d'excéder la PEL, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH/MSHA.

(3) Avertir tous ceux se trouvant dans la zone. (4) Porter des lunettes de sécurité.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la fiche signalétique ou communiquez avec le fabricant au 1-800-327-7455.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**GARANTIE :**

"Les méthodes et conditions d'application, telles la température, l'humidité et le degré de dilution, étant indépendantes de sa volonté, Certainteed Gypsum ne peut être tenue responsable du résultat si le produit n'est pas utilisé conformément aux directives et aux spécifications, ainsi qu'aux normes reconnues en matière d'application sur cloisons sèches, et les risques liés au mauvais temps ou aux mauvaises conditions de travail n'ont pas été prévus." En tout état de cause, si ce produit s'avère défectueux, la responsabilité se limite au remplacement du matériau ou au remboursement du prix d'achat. La responsabilité de Certainteed sera limitée à cela. Toutes les réclamations doivent être soumises par écrit à CertainTeed dans les trente jours suivant la constatation. Il se peut par ailleurs que les lois fédérales ou les lois des États accordent des droits non prévus par cette garantie qui ne peuvent être ni modifiés ni exclus.

CertainTeed Corporation  
P.O. Box 860  
Valley Forge, PA 19482

Professionnels : 800-233-8990  
Consommateurs : 800-782-8777  
[www.certainteed.com](http://www.certainteed.com)

**CertainTeed** 

Les caractéristiques, les propriétés et la performance des matériaux ou des systèmes fabriqués par CertainTeed et décrits aux présentes sont tirées des données obtenues sous des conditions d'essai contrôlées. CertainTeed ne fait aucune garantie, formelle ou implicite, quant aux caractéristiques, aux propriétés et à la performance en cas d'écart de telles conditions dans le cadre de la construction réelle. CertainTeed n'assume aucune responsabilité quant aux effets du mouvement structural.

MC © CertainTeed et le slogan « Quality made certain. Satisfaction guaranteed. » (Qualité certaine. Satisfaction garantie.) sont des marques de commerce de CertainTeed Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de BPB plc ou de sociétés qui lui sont apparentées ou affiliées.

AVIS : Les renseignements contenus dans ce document sont sujets à modification sans préavis. CertainTeed n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui peuvent s'être glissées dans ce document par mégarde.